

Vinyl Primer Spray

Produktbeskrivelse

Type

Dette er en en-komponent fysisk tørrende vinylsealer/primer. Hurtigtørrende.

Egenskaber og fordele

Pigmenteret med et højt indhold aluminiumsflager, som giver en god vandfast beskyttelse. Giver fremragende vedhæftning for antifouling. Leveres i spraydåse for enkel påføring.

Anvendelsesområde

Kan anvendes på drev, flapper, propeller og letmetal-dele under vandlinjen. Designet som forberende lag for Aqualine antifouling leveret på sprøjtedåser.

Produktdata

Emballagestørrelse (typisk):	Volumen (liter)	Emballagestørrelse (liter)
Vinyl Primer Spray	0.4	0.4

Den nævnte volumen er knyttet til fabriksproducerede kulører. Bemærk at lokale variationer i emballagestørrelse og volumen forekommer på grund af lokale regler.

Fås i følgende baser

Tørstofindhold efter volumen:	38 ± 2 volumen%
Flammepunkt:	-7 °C
VOC:	615 g/l US EPA method 24

De oplyste data er typiske for fabriksproducerede produkter og kan variere afhængig af farve.

Påføringsinformation

Blandingsforhold for produktet (volumen)

Filmtykkelse og spreddeevne pr. strøg

Typisk anbefalet rækkeevne iht. specifikation

Vådfilmstykkelser	80 – 105	µm
Tørfilmstykkelser	30 – 40	µm
Teoretisk rækkeevne	12.7 – 9.5	m ² /l

Fortynder/Rengøringsmiddel

Tørre- og hærdetid

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Overfladetemperatur	5°C	10°C	23 °C	40°C
Berøringstør	30min	20min	15min	10min
Håndteringstør / Tør til at kunne gå på	4h	3h	2h	1.5h
Kan overmales efter	4h	3h	2h	2h

Overfladetør (berøring): Hvor tørt underlaget skal være for at et let tryk med en finger ikke efterlader et mærke eller en ujævnhed.

Håndteringstør / Tør til at kunne gå på: Minimumtid inden produktet kan tåle, at man går på den uden permanente mærker, aftryk eller andre fysiske skader.

Kan overmales efter / Tør til overmaling, minimum: Den anbefalede korteste tid inden næste lag kan påføres.

Brugsanvisning

Lagerholdbarhed v. 23°C

Vinyl Primer Spray

48 måned(er)

I nogle lande er lagerholdbarheden forkortet af lokale myndigheder. Ovenstående er minimum holdbarhed, herefter skal der foretages inspektion af produktet.

Affaldshåndtering

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Læg mærke til advarselsnoter, der vises på emballagen. Anvendes under godt ventilerede forhold. Inhalér ikke spraystøv. Undgå hudkontakt. Spild på huden skal straks fjernes med en egnet cleanser, sæbe og vand. Øjne skal skylles godt med vand og der skal søges læge omgående.

Produktregistreringsnummer: 2493276

Sikkerhedsregler

4-6

1993

Kulørforskel

Når relevant; produkter, der primært skal anvendes som primere eller antifouling, kan have farvevariationer fra batch til batch. Denne type produkter kan falme og kridte, når de eksponeres for sollys og vejrlig.

Bevarelse af farve og glans på topstrøg kan variere og afhænger af farvetype, eksponeringsmiljø som fx temperatur, UV intensitet m.m., samt kvalitet af påføringen. Kontakt din lokale Jotun konsulent for yderligere information.

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.